

2/19/2

003921687

WPI Acc No: 1984-067231/ 198411

XRAM Acc No: C84-029081

XRPX Acc No: N84-050494

Prepn. of biodegradable polyurethane - by reacting
hydroxy-contg. oligoester with hexamethylene diisocyanate and diol, in
two stages

Patent Assignee: PHYSIOLOGY INST (PHYS-R)

Inventor: KARTELISHV T M; KATSARAPA R D; ZAALISHVIL M M

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

| Patent No | Kind | Date | Applicat No | Kind | Date | Week |
|------------|------|----------|-------------|------|----------|----------|
| SU 1016314 | A | 19830507 | SU 2854648 | A | 19791217 | 198411 B |

Priority Applications (No Type Date): SU 2854648 A 19791217

Patent Details:

| Patent No | Kind | Lan Pg | Main IPC | Filing Notes |
|------------|------|--------|----------|--------------|
| SU 1016314 | A | 5 | | |

Abstract (Basic): SU 1016314 A

Use of a cpd. of formula (I) where $k=0-20$, $l=0-20$ with $k=0$, l not 0 or $l=0$ and k not 0 0, R is H and R' is CH₃, or R= R' is H or R= R' is CH₃, R'' is -(CH₂)₂-, -(CH₂)₃-, -CH₂-CH(CH₃)-, -(CH₂)₂-CH(CH₃)- or -(CH₂)₂-O-(CH₂)₂ as the OH-contg. oligoester in the prepn. of polyurethanes, and carrying out the sthesis in two stages,

for 0.5-1 hour at 90-120 deg. and 4-5 hours at 160-190 deg., imparts biodegradability to the material. The process is carried out by reacting molten (I) with hexamethylene diisocyanate, in the presence of a diol such as 1,3-propanediol or ethylene glycol serving as chain lengthener. The product finds use in medicine as a self-disintegrating surgical material.

The product is soluble in organic solvents and can be cast into films with tensile strength of 300-400 kg/cm² and limiting elongation of 100-200%. Bul.17/7.5.83.

(5pp Dwg.No.0/0)

Title Terms: PREPARATION; BIODEGRADABLE; POLYURETHANE; REACT; HYDROXY; CONTAIN; OLIGOESTER; HEXA; METHYLENE; DI; ISOCYANATE; DIOL; TWO; STAGE

Derwent Class: A25; A96; E17; P34

International Patent Class (Additional): A61L-015/00; C08G-018/32

File Segment: CPI; EngPI

Manual Codes (CPI/A-N): A05-G02; A05-G04; A09-A; A12-V; E10-E04G

Plasdoc Codes (KS): 0004 0226 1296 1300 1319 1325 1760 1840 2148 2152 2155

2441 2513 2575 2606 2635 2764

Polymer Fragment Codes (PF):

001 014 02& 038 150 157 169 170 171 195 200 207 209 239 344 346 357 40-
431 435 532 537 541 544 551 567 573 645 687

Chemical Fragment Codes (M3):

01 H4 H402 H482 H581 H582 H583 H584 H589 H8 J0 J011 J012 J013 J014 J2
J271 J272 J273 M280 M311 M312 M313 M314 M321 M322 M323 M331 M332
M340 M342 M349 M381 M391 M392 M393 M416 M620 M781 M903 Q110

Derwent Registry Numbers: 0822-U; 1300-U; 1455-U

BEST AVAILABLE COPY

This Page Blank (uspto)




СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

СССР SU 1016314 A

3(50) С 08 G 18/32// А 61 L 15/00


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



- (21) 2854648/23-05
(22) 17.12.79
(46) 07.05.83. Бюл. № 17
(72) М.М. Заалишвили, Р.Д. Кацарава
и Т.М. Картвелишвили
(71) Институт физиологии им. И.С.Бериташвили
(53) 678.664 (088.8)
(56) 1. Губанов Э.Ф., Тейтельбаум Б.Я.,
Апухтина Н.П. и Синайский А.Г. За-
висимость некоторых свойств поли-
эфируретановых блоксополимеров от
молекулярного веса блоков. Синтез и
физико-химия полимеров (полиуретаны).
К., "Наукова Думка", 1968, с. 168.
2. Липатова Т.Э., Лоос С.С. и
Момбухай М.М. Взаимодействие поли-
эфируретанов с физиологически актив-
ными средами. Высокомолекулярные сое-
динения А 12. 1970, с. 20-51 (про-
тип).
(54) (57) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИЭФИР-
УРЕТАНОВ путем взаимодействия в
расплаве сложного гидроксилсодержа-
щего олигоэфира с гексаметилендиизо-

цианатом в присутствии диола, о т-
личающийся тем, что, с
целью придания конечному продукту
биodeградируемых свойств, в качестве
сложного гидроксилсодержащего олиго-
эфира используют соединение общей
формулы



и процесс проводят ступенчато: при
90-120°C в течение 0,5-1 ч, при 160-
190°C в течение 4-5 ч.

BEST AVAILABLE COPY

СССР SU 1016314 A

Изобретение относится к синтезу полиэфируретанов, которые могут быть использованы в медицине, например, в качестве саморассасывающихся хирургических материалов.

Известен способ получения полиэфируретанов путем взаимодействия гидроксилсодержащих олигомеров сложноэфирного типа с диизоцианатом в присутствии диола [1].

Недостатком известного способа получения полиэфируретанов является их непригодность для использования в медицине в качестве биodeградируемых материалов.

Наиболее близкий по технической сущности к предлагаемому является способ получения полиэфируретанов путем взаимодействия в расплаве сложного гидроксилсодержащего олигоэфира с гексаметилендиизоцианатом в присутствии диола.


В качестве сложного гидроксилсодержащего олигоэфира используют продукт конденсации дикарбоновой кислоты и диола, например адипиновой кислоты и этиленгликоля в расплаве [2].

Недостатком, полученных известным способом, полиэфируретанов является отсутствие в их макромолекулах связей, способных подвергаться ферментативной биodeградации.

Целью изобретения является придание биodeградируемых свойств конечному продукту.

Указанная цель достигается тем, что согласно способу при получении полиэфируретанов путем взаимодействия в расплаве сложного гидроксилсодер-



жащего олигоэфира используют соединения формулы



где $k = 0-20$; $l = 0-20$

(причем $k = 0$, $l \neq 0$;
 $l = 0$, $k \neq 0$)

$\text{R} = \text{H}$
 $\text{R}'' = \text{CH}_3$ или $\text{R} = \text{R}' = \text{H}$, или $\text{R} = \text{R}' = \text{CH}_3$;



и процесс проводят ступенчато: при $90-120^\circ\text{C}$ в течение $0,5-1$ ч, при $160-190^\circ\text{C}$ в течение $4-5$ ч.

Блоксополимерную структуру полученных полимеров подтверждают изучением их растворимости в органических растворителях и сравнением с растворимостью соответствующих гомополимеров, а также изучением их ИК- и ЯМР-спектров. Синтезированные полиэфируретаны обладают пленко- и волоконобразующими свойствами. Они растворяются во многих органических растворителях, образуя высококонцентрированные растворы, из этих раствором методом полива на стеклянные подложки были получены эластичные пленки, имеющие прочность на разрыв $300-400$ кг/см² и разрывное удлинение $100-200\%$.

Строение и характеристики использованных полиэфирных смол приводятся в табл.1.

40

Т а б л и ц а 1

| Шифр олигомера | Олигоэфир на основе | | | Гидроксил % | Средний молекулярный вес |
|----------------|--|--|---|----------------|--------------------------|
| | Гликолид ($\text{R}=\text{H}$), моль | Лактид ($\text{R}'=\text{CH}_3$), моль | Диол ($\text{R}'' = \text{C}_2\text{H}_5, \text{C}_3\text{H}_7$), моль | | |
| СЭ-1-0 | 0,10 | 0,00 | Этиленгликоль 0,01 | 2,34 | 1450 |
| СЭ-06-04 | 0,06 | 0,04 | Этиленгликоль 0,01 | 2,43 | 1400 |
| СЭ-05-05 | 0,05 | 0,05 | Этиленгликоль 0,01 | 1,60 | 2125 |
| СЭ-04-06 | 0,04 | 0,06 | Этиленгликоль 0,01 | 2,12 | 1600 |
| СЭ-0-1 | 0,00 | 0,10 | Этиленгликоль 0,01 | 1,80 | 1890 |
| СП-1-0 | 0,10 | 0,00 | 1,3-Пропандиол | 3,72 | 910 |

60

Пример 1. В трехгорлую колбу, снабженную мешалкой, вводом и выводом для аргона помещают $0,005$ моль олигомера СЭ-1-0 (табл.1) и колбу нагревают до $120-125^\circ\text{C}$. К образовав-

шемуся расплаву добавляют половину ($0,05$ моль) гексаметилендиизоцианата (суммарное количество гексаметилендиизоцианата $0,1$ моль). Расплав перемешивают в течение 30 мин, после че-

65

BEST AVAILABLE COPY

го температуру снижают до 90-100°C и вводят 0,095 моль удлинителя (диола): 1,3-пропандиола. Смесь вновь нагревают до 120°C и перемешивают еще 30 мин и затем осторожно, по порциям вводят оставшееся количество (0,05 моль диизоцианата). Реакционная масса быстро загустевает и не перемешивается. Температуру медленно повышают до 190°C так, чтобы реакционная смесь легко перемешивалась и выдерживают при данной температуре в течение 4 ч. Расплав выливают на чашку Петри и охлаждают. Приведенная вязкость $\eta = 0,64$ дл/г в м-крезоле, $t^0 = 25^\circ\text{C}$, $C = 0,5$ г/дл.

Пример 2. В трехгорлую колбу, снабженную мешалкой, вводом и выводом для аргона помещают 0,085 моль олигомера СЭ-06-04, колбу нагревают до 90°C и к образовавшемуся расплаву добавляют половину 0,05 моль гексаметилендиизоцианата. Реакционную смесь нагревают до 120°C в течение 30 мин затем охлаждают до 90°C и вводят 0,095 моль пропандиола, вновь нагревают до 120°C в течение 30 мин, охлаждают до 90°C и осторожно вводят оставшееся количество диизоцианата. Смесь медленно нагревают до 160°C, причем температуру повышают так, чтобы в колбе был хорошо перемешиваемый расплав. Реакционную смесь выдерживают при 160°C в течение 5 ч, после чего выливают на чашку Петри и охлаждают. $\eta_{\text{пр}} = 0,58$ дл/г в смеси тетрахлорэтан: фенол (3:1), $t^0 = 25^\circ\text{C}$, $C = 0,5$ г/дл.

Пример 3. Синтез полимера осуществляют в соответствии с мето-

дикой, приведенной в примере 2, с той лишь разницей, что вместо олигомера СЭ-06-04 (табл.1) используют олигомер СЭ-05-05 (табл.1), а в качестве удлинителя цепи вместо 1,3-пропандиола используют этиленгликоль $\eta_{\text{пр}} = 0,52$ дл/г в смеси тетрахлорэтан: фенол (3:1), $t^0 = 25^\circ\text{C}$, $C = 0,5$ г/дл.

Пример 4. Синтез полимера осуществляют в соответствии с методикой, приведенной в примере 2, с той разницей, что вместо олигомера СЭ-06-04 берут олигомер СЭ-05-05, $\eta_{\text{пр}} = 0,50$ дл/г в смеси тетрахлорэтана с фенолом 3:1, $t^0 = 25^\circ\text{C}$, $C = 0,5$ г/дл.

Пример 5. Синтез полимера осуществляют в соответствии с методикой, приведенной в примере 2 с той разницей, что вместо олигомера СЭ-06-04 берут олигомер СЭ-04-05, $\eta_{\text{пр}} = 0,47$ дл/г в смеси тетрахлорэтана с фенолом 3:1, $t^0 = 25^\circ\text{C}$, $C = 0,5$ г/дл.

Пример 6. Синтез полимера осуществляют в соответствии с методикой, приведенной в примере 2, с той разницей, что вместо олигомера СЭ-06-04 берут олигомер СЭ-01-01, $\eta_{\text{пр}} = 0,48$ дл/г в смеси тетрахлорэтана с фенолом (3:1), $t^0 = 25^\circ\text{C}$, $C = 0,5$ г/дл.

Пример 7. Синтез полимера осуществляют в соответствии с методикой, приведенной в примере 1, с той разницей, что вместо олигомера СЭ-1-0 берут олигомер СП-1-0 (табл.1) $\eta_{\text{пр}} = 0,60$ дл/г в м-крезоле, $t^0 = 25^\circ\text{C}$, $C = 0,5$ г/дл.

Условия синтеза и основные характеристики полученных полиэфируретанов приведены в табл.2.

BEST AVAILABLE COPY

Т а б л и ц а 2

| Олигоэфирная смола на ос- нове α-окси- кислот, моль | Динатианат, моль | Гликоль, моль | Тем- пера- тура, реак- ции, °C | Время, ч. | Част. смеси тетра- хлор- этан: фенол (3:1), дл/г | Талостой- кость, т.пл. | Растворимость 10 г полимера в 100 г рас- творителя | Свойства пленок | |
|--|---------------------|------------------|---|--------------|---|---------------------------|---|-----------------------|------|
| | | | | | | | | б, кг/см ² | ε, % |
| СЭ-1-0 (0,005) | ГМДИ (0,1) | ПД (0,095) | 190 | 4,0 | 0,64* | 160-170 | А,Б,В,Г | 390 | 110 |
| СЭ-06-04 (0,005) | ГМДИ (0,1) | ПД (0,095) | 160 | 5,0 | 0,58 | 120-130 | А,Б,В,Г | 350 | 150 |
| СЭ-05-05 (0,005) | ГМДИ (0,1) | ЭГ (0,095) | 160 | 4,0 | 0,52 | 130-140 | А,Б,В,Г | 340 | 170 |
| СЭ-05-05 (0,005) | ГМДИ (0,1) | ПД (0,095) | 160 | 5,0 | 0,50 | 130-135 | А,Б,В,Г | 290 | 200 |
| СЭ-04-06 (0,005) | ГМДИ (0,1) | ПД (0,095) | 160 | 5,0 | 0,47 | 120-125 | А,Б,В,Г | 290 | 190 |
| СЭ-01-1 (0,005) | ГМДИ (0,1) | ПД (0,095) | 160 | 5,0 | 0,48 | 100-120 | А,Б,В,Г | 280 | 200 |
| СП-1-0 (0,005) | НМДИ (0,1) | ПД (0,095) | 190 | 4,0 | 0,60 | 165-170 | А,Б,В,Г | | |

BEST AVAILABLE COPY

Таким образом, применение предлагаемого способа получения полиэфируретанов, содержащих в цепях макромолекул олигоэфирные блоки на основе α -оксикислот обеспечивает следующие преимущества: использование в качестве исходных смол олигоэфиров на основе α -оксикислот позволяет получать полиэфируретаны, содержащие в цепях макромолекул α -эфирные связи способны подвергаться ферментативной биodeградации; 10

полученные полиэфируретаны полезны для использования в медицине в качестве саморассасывающихся материалов, поскольку содержат в цепях макромолекул биodeградируемые α -эфирные связи;

растворимость полученных полиэфируретанов в органических растворителях, что облегчает их переработку в изделия-пленки, пористые материалы и т.д.

BEST AVAILABLE COPY

Редактор Г. Волкова Составитель С. Пурина Корректор В. Бутяга
Техред М. Коштура

Заказ 3315/24 Тираж 494 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

This Page Blank (uspto)